TECHNISCHE DATEN

Produkt-Nr.: S32134CW

CLAYLITH-INTENSIV

Mineralisches Schüttstoffgemisch auf Basis Natürlicher Hartbrand mit Anteilen an organischer Substanz für Intensivbegrünungen in Mehrschichtweise.

Material	Claylith, organ. Substanz	Nach ÖN L1131
Körnung	0-12 mm	
Vol.-Gew. lieferfeucht:	ca. 1050 kg/m^3	
Vol.-Gew. bei max. Wk.:	ca. 1300 kg/m^3	
Verdichtung	ca. 20 %	
Max. Wasserkapazität	47,2 % Vol.	45-65
Luftgehalt bei max WK.	12,5 % Vol.	≥ 10
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	3,6 mm/min	≥ 3
pH-Wert	6,5	5,5 – 6,5
Salzgehalt	2,38	≤ 2,5
Adsorptionskapazität	196	≥ 120
Anteil an abschlämmbaren Teilen (d < 0,063 mm)	17 % Mass.	≤ 20
Lieferform	Big Bag oder lose	

Hinweise:

Die Pflanzerde CI entspricht in allen relevanten Anforderungen den Vorgaben laut ÖNORM L 1131 „Gründach“ und ist für den Einsatz bei der intensiven Dachbegrünung folglich sehr gut geeignet.

Version: 08.11.2023