

Untersubstrat U 0/12

Mineralisches Schüttstoffgemisch als Untersubstrat bei Intensivbegrünungen.

Material	Lava, Bims
Farbe	Rötliches braun
Vol.-Gew. lieferfeucht:	ca. 1000 kg/m ³
Vol.-Gew. bei max. Wk.:	ca. 1400 kg/m ³
Verdichtung	ca. 5 %
Max. Wasserkapazität	21,4 %
Luftgehalt bei max WK.	33,6 % Vol.
Wasserdurchlässigkeit mod. kf	211,7 mm/min
Anteil an abschlämmbaren Teilen (d < 0,063 mm)	6,4 % Mass.
Gehalt an org. Substanz	0,8 % Mass.
Salzgehalt	0,2 g/l
pH-Wert	7,5
Lieferform	Sack á 25 Liter

Hinweise:

Das Untersubstrat U 0/12 entspricht in allen relevanten Anforderungen den Vorgaben laut ÖNORM L 1131 „Gründach“ und ist für den Einsatz als Untersubstrat in der intensiven Dachbegrünung auf Dächern als auch für Pflanztröge/-Gefäße mit breitem Pflanzenspektrum folglich sehr gut geeignet.